

ADI-CON BAAC Super Modificator polimeric special pentru mortare i betoane

Prezentare General

- Reduce permeabilitatea;
- Reduce con inutul de ap din amestec;
- Îmbun t este rezisten a de leg tur a betonului înt rit;
- Îmbun t este durabilitatea;
- Reduce cr p turile ap rute dup maturare;
- Îmbun t e te rezisten a la abraziune;
- M re te rezisten a chimic ;
- M reste rezisten a la s ruri i antigel;
- Reduce transferul de dioxid de carbon ;
- Nu este toxic.

Adi Con BAAC Super este utilizat ca :

- Aditiv în masa betonului;
- Amors pentru betoane incompatibile chimic.




Adi Con BAAC Super, ad ugat în mas la preparare, induce betoanelor i mortarelor cre teri importante ale parametrilor fizico-chimici i mecanici.


Fotografia al turat detaliaz aspectul microscopic al unui beton modificat polimeric cu Adi Con BAAC Super.

Adi Con BAAC Super se poate ad uga pân la 20% din cantitatea de ciment.

Efecte ale aditivului Adi Con BAAC Super, ad ugat în propor ie de 5% din masa cimentului :




Cre terea de peste 3 ori a rezisten ei la compresiune.




Cre terea de 2,5 ori a rezisten ei la întindere.


Cre terea de 2,5 ori a rezisten ei la încovoiere



Sc derea la mai pu in de ½ a permeabilit ii.



Triplarea aderen ei la substrat.



Întrebuin ri:

- **Adi-Con BAAC Super** îmbun t este hidroizolarea, m re te rezisten a chimic , permite aplicarea în sec iuni mici i încetine te carbonatarea mortarului i a betonului.
- Mortarul i betonul modificate cu **Adi-Con BAAC Super** sunt recomandate ca straturi rezistente la trafic, ca materiale de plombare si nivelare.
- Rezisten a la cr p turi i rezisten a de leg tur sunt considerabil mai mari dac se folose te **Adi-Con BAAC Super**.
- Amorsele cu **Adi Con BAAC Super** au o aderen medie de 3 Mpa la substrat.
- Amorsele cu **Adi Con BAAC Super** ader la fel de bine inclusiv pe betoanele contaminate cu produse de natur organic (uleiuri, reziduuri petroliere, gr simi etc).

Compozi ie i Materiale:

Adi-Con BAAC Super este un modificator copolimeric, acrilic, pe baz de latex.

ADI-CON BAAC Super
Modificator polimeric special pentru
mortare i betoane

Fi Tehnica

Limit ri:

Nu aplica i **Adi-Con BAAC Super** când temperatura este sub 4°C sau cand este posibil s plou . Urma i precau iile normale de turnare a betonului la temperaturi peste 25°C.

Feri i produsul de îngheț !

Nu folosi i mistrii cu muchii ascu ite pentru finisarea mortarului si betonului cu **Adi-Con BAAC Super**.

Adi-Con BAAC Super nu este toxic i nici inflamabil. V recomand m s folosi i m nusi de cauciuc. Evita i contactul cu ochii i pielea. Dac totu i contactul se produce, cl ti i imediat cu ap . Consulta i medicul dac apar irita ii. Materialul este periculos dac este înghi it.

**NU L SA I MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Alb l ptos.

Ambalare:

G le i de 20 L, butoaie de 209 L i recipien i de 1.000 L.

Date Tehnice:

Solide	55%
Monomer rezidual	max 0,1%
Greutate	1,03 kg/L
PH	9,5

Formulare i acoperire:

Suspensie de legatur :

Adi-Con BAAC Super	11,5 L
Ciment Portland 42,5	40,0 Kg
Nisip presp lat	40,0 Kg
Ap	14,0 L

formula genereaz 53,3 L de produs

Mortar pentru repara ii la grosimi de maxim 6 mm :

Adi-Con BAAC Super	7,5 L
Ciment Portland 42,5	40,0 Kg
Nisip presp lat	80,0 Kg
Ap	15,0 L

formula genereaz 65,4 L de produs

Mortar pentru repara ii în strat gros, maxim 24 mm :

Adi-Con BAAC Super	7,5 L
Ciment Portland 42,5	40,0 Kg
Nisip presp lat	120,0 Kg
Ap	18,0 L

aceasta formul genereaz 83,5 L de produs

Amestecare:

Mortarul modificat cu **Adi-Con BA AC Super** se amestec u or la locul aplic rii folosind un mixer pentru mortar (400-600 rpm). Amesteca i nisipul, cimentul i cea mai mare parte a apei specificate înainte de ad ugarea de **Adi-Con BAAC Super**. Ad uga i ap pentru a ob ine consisten a dorit .

Aplicare:

Satura i suprafa a cu ap minim 6 ore înainte de aplicare. Aplica i suspensia de leg tur pe un substrat saturat la o grosime uniform . Aplica i mortarul de repara ie peste suspensia umed .

Maturare:

Maturarea complet se produce în 3 zile. Proteja i împotriva evapor rii rapide.

Stocuri i costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i întrebuinare a produsului **Adi Con BAAC Super**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se l sa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghi țire a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta