

ADI-CON MCI 200
Aditiv pentru protec ia la coroziune
a arm turilor din beton

Prezentare General

- Material ce migreaz prin beton;
- Nu necesit adaos de ap sau de alte substan e chimice;
- Moleculele ader la o el;
- Aditivul aderent realizeaz protec ia la coroziune;
- Actioneaz atât în zona anodic , cât i în cea catodic ;
- Nu afecteaz mediul înconjur tor;
- Este ad ugat în cantit i mici;
- U or de amestecat;
- Dozarea nu este afectat de concentra ia cloridelor;
- Netoxic i economic.

Adi-Con MCI 200 este un aditiv de inhibare a coroziunii din beton.

Adi-Con MCI 200 migreaz prin structura betonului i se ata eaz la structura de o el sau la alte metale feroase prezente în beton, protejându-le împotriva coroziunii.

Compozi ie i materiale:

Adi-Con MCI 200 este un material pe baz de amine organice.

Adi-Con MCI 200 este furnizat sub forma unui lichid clar, de culoare maro închis, transparent.

Limit ri:

Adi-Con MCI 200 este un material alcalin i este periculos în caz de înghi ire. Evita i contactul cu ochii i contactul prelungit cu pielea. În cazul în care v-a atins pielea, cl ti i imediat cu ap . Consulta i medicul dac irita ia persist . Sp la i-v bine dup manevrarea produsului.

A NU SE INGHITI!
A NU SE L SA LA ÎNDEMÂNA COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

ADI-CON MCI 200
Aditiv pentru protec ia la coroziune a
arm turilor din beton

Fi Tehnic

Dozare:

Adi-Con MCI 200 se adaug în beton, într-o propor ie de 0,6 L/m³. Pentru lucr ri de reabilitare unde se dore te un nivel înalt de protec ie, poate fi folosit în cantit i de 1,2 L/m³ f r nici un efect secundar.

Pachetare:

Adi-Con MCI 200 este furnizat la bidoane de 4 sau 10 L. Este recomandat depozitarea materialului la temperatura camerei.

Depozitare si transport :

Adi-Con MCI 200 are un termen de valabilitate de 12 luni, dac este depozitat pe pale i, într-un loc uscat i r coros.

Produsul nu are voie s înhete.

Materialul este pachetat la 100 de bidoane de 4 L pe palet, sau la 60 de bidoane de 10 L pe palet.

Date Tehnice :

PH	8,80 – 9,50
Greutatea specific	1,14 – 1,26 g/ cm ³
Temperatura de inflamabilitate	nu are
Material activ de tip	amin organic
Con inut de solide	42 – 48 %

Instalare :

Instruc iunile de aplicare i specifica iile prezentei fi e tehnice con in informa ii suficiente pentru aplica ii.

Aplicare :

Ad uga i aditivul în beton în faza de preparare a acestuia, înainte de punerea în oper .

Stocuri i costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i întrebuinare a produsului **Adi-Con MCI 200** contacta i **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se l sa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghitire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta