

ADI-CON RT 100
Aditiv pentru întârzierea set rii
mortarelor i betoanelor

Prezentare General

- Întârzie setarea mortarelor i betoanelor pe baz de ciment Portland.
- M re te rezisten a limit la rupere ;
- Materialul este netoxic;
- Nu cauzeaz coroziunea o elului de armare;
- Produs economic;
- U or de folosit.

Adi-Con RT 100 este un aditiv de întârziere a set rii mortarelor i betoanelor pe baz de ciment Portland.

Adi-Con RT 100 se adaug direct în amestecul de mortar sau ciment.

Compozi ie i Materiale:

Adi-Con RT 100 este un amestec de pulberi uscate i chimicale organice.

Limite:

A se lua toate precauiile necesare în manipularea materialului. Efectul de întârziere al set rilor va depinde de tipul de ciment, precum i de cantitatea de ap , calitatea cimentului, temperatur i dozaj.

A NU SE L SA LA ÎNDEMÂNA COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

ADI-CON RT 100
Aditiv pentru întârzierea set rii
mortarelor i betoanelor

Fi Tehnic

Pachetare:

Adi-Con RT 100 este furnizat la g le i de 25 kg.

Date Tehnice :

În func ie de tipul amestecului, temperatura i efectul de întârziere dorit, dozarea recomandat de **Adi-Con RT 100** este de 0,07 la 0,14 % din greutatea cimentului. A nu se dep i procentul de dozare dincolo de 2 %.

Dac , în func ie de condi iile de lucru ale betonului sau mortarului, este nevoie de cre terea dozajului, v rug m contacta i Serviciul Tehnic **Gemite RO**.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i întrebui are a produsului **Adi-Con RT 100**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghitire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta