

DECK-SEAL 100 MASTIC
Mastic pentru asfalt cauciucat

Prezentare General

- Aderență excelentă
- Uscare rapidă
- Ușor de aplicat
- Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI

Deck-Seal 100 Mastic este destinat să protejeze marginile membranelor **Deck-Seal 100** și **Deck-Seal 200**, peticele și suprapunerile. În aplicările pe verticală, materialul trebuie aplicat atât la marginile de jos, cât și la cele de sus.

Compoziție i Materiale:

Deck-Seal 100 Mastic este un mastic pe bază solvent, pentru asfaltul cauciucat. Asigură o aderență excelentă pentru membranele **Deck-Seal 100** și **Deck-Seal 200**, betonul structural, zidărie, lemn și piatră.

=

DECK-SEAL 100 MASTIC
Mastic pentru asfalt cauciucat

Fi tehnic

Limite:

Deck-Seal 100 Mastic nu este toxic, dar pielea poate fi sensibilă la asfaltul cauciucat. Evitați contactul prelungit și repetat cu pielea.

A NU SE L SA LA ÎNDEMÂNA COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culoare

Neagră.

Pachetare

Deck-Seal 100 Mastic este livrat în bidoane de 19 L.

Depozitare i transport

În recipiente închise, materialul are durata de valabilitate de 2 ani. Se depozitează la temperaturi de peste 4° C și sub 29° C. **Deck-Seal 100 Mastic** nu este un material periculos pentru transport. Trebuie ferit de condiții meteorologice nefavorabile.

Randament

Cantitatea de **Deck-Seal 100 Mastic** folosită diferă de la caz la caz. 3,8 L de material aplicat într-un șnur de 50 mm x 6 mm, asigură un șnur de 259 m liniari.

Culoare

Neagră.

Date tehnice

Proprietate	Valoare minim
Greutate	1,03 kg/L
Rezistența la forfecare	0,17 Mpa/26 psi
Elongație	250%
Revenire	95%
Timp complet de întărire	24-48 de ore
Vâscozitate #6, 20 rpm	<4.000
Punct de aprindere	>38° C

Aplicarea

Aplicați **Deck-Seal 100 Mastic** fie cu un pistol de silicon, fie cu o mistrie. Dacă aplicați cu pistolul, ajustați șnurul cu mistria la o grosime de 3 mm și o lățime de 13-25 mm. Materialul se aplică liber în jurul protuberanțelor, scurgerilor și altor zone care necesită peticiri. Acoperirea tipică pe suprafețe nivelate este de 2,44 m²/L. Cantitatea va crește cu aproximativ jumătate, pe suprafețe foarte rugoase. Curățați uneltele cu alcool mineral sau dizolvant de vopsea la sfârșitul fiecărei zile de lucru.

Livrare i costuri

Contactați **Gemite RO** pentru detalii.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.