

Fibre-Patch™ Bond
Amorsă pentru betoane și mortare

Prezentare Generală

- Amorsă de clasă R3 modificată polimeric
- Polimer testat ICECON de tip **Adi-Con BAAC Super**
- Material bicomponent;
- Conform standardului EN 1504-3:2006;
- Rezistență superioară la îngheț-dezghet;
- Permite transferul vaporilor de apă;
- Aderență foarte bună la substrat;
- Impermeabil;
- Prezintă contracții scăzute;
- Neinflamabil;
- Rezistent la sare;
- Netoxic;

Fibre-Patch™ Bond este o amorsă aplicabilă numai în straturi subțiri, pe suprafețe verticale și orizontale de beton sau de mortar.

Întrebuintări:

Fibre-Patch™ Bond se utilizează împreună cu toate mortarele de reparații Gemite, la reabilitări de terase, parcuri, structuri industriale, rampe, docuri de încărcare, plafoane, rezervoare de apă, tunele, canalizări, fundații, pereți, ziduri și alte structuri.

Compoziție și materiale:

Fibre-Patch™ Bond este un mortar foarte fluid pe bază de ciment, bicomponent, modificat cu polimeri lichizi acrilici de tipul **Adi-Con BAAC Super**.

Modificarea cu polimeri conferă produsului elasticitate, impermeabilitate și o foarte bună aderență la substrat.

Fibre-Patch™ Bond
Amorsă pentru betoane și mortare

Fișă Tehnică

Limitări:

Nu se aplica **Fibre-Patch™ Bond** peste rosturi mobile sau infiltrații de apă.

Nu se aplică **Fibre-Patch™ Bond** când se așteaptă temperaturi sub 4°C sau dacă ploaia este iminentă. Urmați indicațiile specifice pentru caniculă când aplicați

Nu se aplică **Fibre-Patch™ Bond** la temperaturi care depășesc 25°C sau în condiții de soare și vânt.

Fibre-Patch™ Bond nu este toxic și inflamabil. Pielea dvs. poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiți mănuși de cauciuc. Evitați contactul cu ochii și pielea. Dacă totuși contactul se produce, clătiți imediat cu apă. Consultați medicul dacă apar iritații. Materialul este periculos dacă este înghițit.

**NU LĂSAȚI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Gri închis.

Pachetare:

Fibre-Patch™ Bond este împachetat în saci de 25 kg și bidon de 4 litri de polimer lichid.

Acoperire:

Un set de **Fibre-Patch™ Bond** dezvoltă 13 litri și acoperă aproximativ 26 m².

Depozitare și transport:

Când este depozitat pe paleți într-un loc uscat și răcoros, protejat de umezeală și de razele soarelui, materialul are un termen de valabilitate de 12 luni.

Date tehnice:

Modul de rupere	8,5 – 9,7 MPa
Rezistența la comprimare	≥ 41,0 MPa
Aderența la beton	≥ 2,4 MPa
Conținut de ioni de clor	≤ 0,05 %

Instalare:

Ghidul de specificații și instrucțiunile de aplicare conține informații suplimentare specifice pentru fiecare categorie de lucrare, iar acestea trebuie respectate.

Material produs de GEMITE EU S.R.O. - Palackeho 1462/26, 695 01 Hodonin, Czech Republic

Prezătirea suprafeței:

Îndepărtați toate particulele, grăsimea și uleiul ce contaminează suprafața de beton.

Sablați, aliciați sau spălați cu fir de apă sub presiune la minim 600 bar. Creați o suprafață profilată cu profil de 3 mm.

Creați o margine verticală (o tăietură) în jurul perimetrului de plombare de 6 mm sau mai mult.

Se îndepartează rugina de pe armături și se aplică două straturi de **Fibre-Prime**.

Amestecare:

Amestecați conținutul unui sac cu cel al bidonului.

Folosiiți un mixer de mortare sau o mașină de găurit dotată cu o paletă sau un amestecător elicoidal.

Adăugați gradual materialul în polimer și amestecați până obțineți o compoziție omogenă ce se poate aplica prin pensulare sau periere.

Nu supraamestecați și nu reamestecați. Adăugați apă dacă este necesară o consistență mai fluidă.

Aplicare:

Saturați suprafața de beton cu apă dar NU lăsați apa în cavitățile din beton.

Aplicați cu cu peria, bidineaua sau cu peria un strat subțire de **Fibre-Patch™ Bond**, la o rată de aplicare de 0,5 – 1,0 litri/m², în funcție de gradul de absorbție sau de profilul suprafeței.

Reparațiile se efectuează în stratul de amorsă încă umed.

Dacă amorsa s-a uscat, suprafața se re-amorsează.

Stocuri și costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contactați **Gemite Ro** pentru lista de prețuri.

Întreținere:

Nu necesită.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite Ro**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Fibre-Patch™ Bond**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite Ro**.

Scurtă specificație:

Fibre-Patch™ Bond este un material cementuos modificat cu un polimer acrilic de tip **Adi-Con BAAC Super**, produs de Gemite EU. Toate datele tehnice sunt specificate în Fișa produsului **Fibre-Patch™ Bond**.

Fraze R

R 38 iritant pentru piele
R 41 risc de leziuni oculare grave

Fraze S

S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 22 a nu inspira praful
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 26 în cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă și se consultă un medic
S 27 a se scoate imediat orice îmbrăcăminte murdară sau stropită
S 36 a se purta echipamentul de protecție corespunzător
S 37 a se purta mănuși corespunzătoare
S 39 a se purta mască de protecție a ochilor și a feței
S 38 în cazul unei ventilații insuficiente a se purta echipament respirator corespunzător
S 46 în caz de înghițire a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta

Xi - iritant



**ES : 266-043-4
ciment Portland**