

Fibre-Patch TC

Tencuială specială pentru finisare și impermeabilizare

Prezentare Generală

- Materialul se automatizează;
- Prezintă rezistență mare la fenomenul de crăpare;
- Rezistent și durabil;
- Aderență excelentă;
- Impermeabilizant;
- Ușor de curățat;
- Rezistență superioară la îngheț – dezgheț;
- Neinflamabil;
- Permeabil la vapori de apă;
- Lucrabilitate excelentă;

Fibre – Patch TC este o tencuială de impermeabilizare pentru beton și cărămizi.

Întrebuințări:

Fibre – Patch TC este un material ideal pentru:

- Aplicații interioare și exterioare;
- Piscine;
- Pardoseli și pereți;
- Camere frigorifice;
- Rezervoare de apă;
- Tencuieli la pereții fabricilor alimentare.

Compoziție și materiale:

Fibre Patch TC este formulat pe bază de ciment hidraulic, modificat cu polimeri pulverulenți, îmbunătățit cu microsiliacă și armat cu fibră..

Fibre Patch TC se livrează în formă premixată cu ciment și agregat..

Fibre-Patch TC

Tencuială specială pentru finisare și impermeabilizare

Fisă Tehnică

Limitări:

Nu aplicați **Fibre-Patch TC** când se așteaptă temperaturi sub 4°C sau dacă ploaia este iminentă.

Urmați indicațiile specifice pentru caniculă când aplicați **Fibre-Patch TC** la temperaturi care depășesc 25°C sau în condiții de soare și vânt.

Grosimea maximă de aplicare este de 6 mm.

Fibre-Patch TC este netoxic și neinflamabil. Pielea dvs. poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiți mănuși de cauciuc. Evitați contactul cu ochii și pielea. Dacă totuși contactul se produce, clătiți imediat cu apă. Consultați medicul dacă apar iritații. Materialul este periculos dacă este înghițit.

**NU LĂSAȚI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Albă sau gri industrial.

Pachetare:

Fibre-Patch TC este un material unicomponent, împachetat în saci de 22,7 kg.

Acoperire:

Un kit de **Fibre-Patch TC** dezvoltă la o amestecare corectă cu apă 12,5 L și acoperă aproximativ 4,2 m² într-un strat de 3 mm grosime.

Depozitare și transport:

Când este depozitat pe paleți într-un loc uscat și răcoros, protejat de umezeală și de razele soarelui, materialul are un termen de valabilitate de 12 luni.

Ambalarea se face câte 55 saci pe palet.

Date tehnice:

Rezistența la comprimare	34,50 – 37,90 MPa
Modulul de rupere	5,50 - 6,90 MPa
Aderența la beton	> 1,38 MPa
Durabilitatea la îngheț/dezgheț	mai puțin de 1% pierderi de greutate

Aprobat pentru apa potabilă și contact cu alimente

Instalare:

Ghidul de specificații tehnice și instrucțiunile de aplicare conțin toate informațiile suplimentare specifice pentru fiecare tip de aplicație și acestea trebuie respectate.

Pregătirea suprafeței:

Îndepărtați toate particulele, grăsimea și uleiul ce contaminează suprafața de beton.



Sablați, aliciați sau spălați cu apă sub presiune, la minim de 400 bar.

Înainte de aplicare substratul trebuie să fie saturat cu apă, dar fără fenomene de băltire. Toate crăpăturile trebuie tratate separat.

Amestecare:

Amestecați conținutul unui sac de 22,7 kg cu 4,2 l de apă. Folosiți un mixer de mortare sau o mașină de găurit dotată cu o paletă sau un amestecător elicoidal. Adăugați gradual materialul în apă și amestecați până obțineți o pastă omogenă. Nu supra-amestecați și nu reamestecați. Adăugați apă până obțineți consistența necesară aplicării cu peria sau mistria.

Aplicare:

Saturați suprafața de beton cu apă dar NU lăsați apa în cavitațiile din beton.

Aplicați cu mistria un strat uniform și subțire de 3 la 6 mm, de **Fibre-Patch TC**.

Maturare:

Asigurați o maturare umedă timp de 24 ore (prin stropire cu apă în ceață) apoi maturare la aer uscat.

Protejați suprafața de evaporare rapidă, de căldură, de soare sau de vânt.

Nu pot fi folosite componente de accelerare a maturării.

Stocuri și costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contactați **Gemite România** pentru lista de prețuri.

Întreținere:

Nu necesită.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite România**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întrebuințare a produsului **Fibre-Patch TC**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite Român**

Fraze R

- R 38 iritant pentru piele
- R 41 risc de leziuni oculare grave

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 22 a nu inspira praful
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 26 în cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă și se consultă un medic
- S 27 a se scoate imediat orice îmbrăcăminte murdară sau stropită



Telefon: 0232 273031

0232 273032

Fax: 0232 273000

office@gemite.ro

tehnica@gemite.ro

www.gemite.ro



IAȘI 700049, Str. Sf. Lazăr nr. 37,

Clădirea SOLOMON'S, et. 4B1

Capital social: 352.286 RON

- S 36 a se purta echipamentul de protecție corespunzător
- S 37 a se purta mănuși corespunzătoare
- S 39 a se purta mască de protecție a ochilor și a feței
- S 38 în cazul unei ventilații insuficiente a se purta echipament respirator corespunzător
- S 46 în caz de înghițire a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta

Xi - iritant



**ES : 266-043-4
ciment Portland**