

Fibre-Prime
Primer pentru o el, inhibitor de coroziune,
adeziv general

PREZENTARE GENERAL

- Material foarte economic;
- Protejeaz de rugin o elul-beton;
- Are efect de protec ie anodic i catodic ;
- Reduce efectul de rico are la torcretare;
- Se aplic u or pe suprafe ele de deasupra capului;
- Durabil i rezistent;
- Aderen superioar ;
- Rezist la cr p turi;
- Rezisten excelent la înghe /dezghe ;
- Con inut sc zut de compu i organici volatili;
- Nu este toxic;
- Usor de aplicat.

Fibre-Prime asigur o suprafa excelent profilat , permi ând o aplicare u oar a mortarului pe suprafe ele verticale sau deasupra capului.

Întrebuin ri:

Grund anti-rugin pentru o elul armat din beton.

Excelent adeziv pentru betoane, mortare, piatr , metale feroase sau neferoase i materiale plastice.

Ader perfect, inclusiv pe suprafe e contaminate cu gr simi.

Compozi ie i materiale:

Fibre-Prime este un material bicomponent, compus dintr-o component uscat A i o component lichid B.

Fibre-Prime con ine componente active migratoare pentru inhibarea coroziunii, pentru protec ia anodic i catodic .

Fibre-Prime
Primer pentru o el, inhibitor de coroziune,
adeziv general

FI TEHNIC

Limit ri:

Nu aplica i **Fibre-Prime** când temperatura este mai sc zut de 4⁰ C timp de 24 de ore sau când este posibil s plou . Consulta i produc torul pentru aplic ri pe suprafe e de o el deja tratate.

Fibre-Prime nu este toxic i nu este inflamabil. Se recomand folosirea unor m nu i de cauciuc. Evita i contactul cu pielea. În caz de contact, sp la i imediat cu ap . Consulta i un doctor dac apar irita ii.

**NU L SA I MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Gri închis.

Pachetare:

Fibre-Prime este un material bicomponent.

Componenta A este ambalat în saci de 9 Kg, iar componenta lichid B este ambalat în bidoane de plastic de 2,3 litri.

Acoperire:

O unitate de **Fibre-Prime** genereaz 5,5 l de produs i acoper în aplica iile tipice aprox. 2,6 mp. sau 110 metri liniari de o el, cu diametrul de 15 mm, aplicat în dou straturi.

Depozitare i transport:

Când este depozitat pe pale i într-o zon uscat i r coroas , durata de via a componentei A este de 12 luni. Componenta B trebuie ferit de înghe .

Date Tehnice:

Rezisten la compresiune	30,0 Mpa
Aderen pe o el	3,5 Mpa
Rezisten la înghe /dezghe	0% pierdere
Rezisten la penetrarea clorurilor	430 – 520 Coulombs

Instalare:

Ghidul curent de specifica ii tehnice i instruc iuni de aplicare con ine toate informa iile suplimentare specifice fiec rei aplica ii i trebuie consultat.

Pregătirea suprafeței:

Îndepărtați rugina, unsoarea, praful și mizeria prin sablare sau frecare cu perii de sârmă.

Amestecare:

Puneți componenta B într-un recipient curat. Adăugați componenta uscată A în timp ce amestecați, folosind un mixer (400-600 rpm) până obțineți un amestec uniform. Așteptați 3-5 minute, apoi reamestecați. Amestecați doar cantitatea de material ce poate fi aplicat în 45 de minute. Aruncați materialul care nu a fost folosit într-un interval de 50 de minute.

Aplicare:

Aplicați un strat subțire de **Fibre-Prime** prin periere pe suprafața de lucru. Lăsați să se usuce 10-15 minute și aplicați cel de-al doilea strat. Aplicați minim 2 straturi. Mortarul trebuie aplicat într-un interval de 24 de ore.

Maturare:

Prin uscare cu aer.

Stocuri și costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contactați [Gemite RO](#) pentru lista de prețuri.

Întreținere:

Nu necesită.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați [Gemite RO](#).

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Fibre Prime**, pentru asistență și informații tehnice, contactați [Gemite RO](#).

Pentru componenta pulverulent

Fraze R

- R 38 iritant pentru piele
- R 41 risc de leziuni oculare grave

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 22 a nu inspira praful
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 26 în cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă și se consultă un medic
- S 27 a se scoate imediat orice îmbrăcăminte murdară sau stropită
- S 36 a se purta echipamentul de protecție corespunzător
- S 37 a se purta numai corespunzătoare
- S 39 a se purta mască de protecție a ochilor și a feței
- S 38 în cazul unei ventilații insuficiente a se purta echipament respirator corespunzător
- S 46 în caz de înghițire a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta

Xi - iritant



ES : 266-043-4
ciment Portland

Pentru componenta lichid

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta