

GEM-GARD SX WB **Sealer pentru protecția suprafețelor** **de trafic**

Prezentare Generală

- Material pe bază de apă;
- Produs cu penetrabilitate adânc;
- Reactiv chimic cu substratul;
- Reduce absorbția și penetrarea apei;
- Produs ecologic;
- Rezistent chimic la contaminările atmosferice;
- Durabilitate pe termen lung;
- Crește rezistența la îngheț/dezgheț;

Întrebuinări

- **Gem-Gard SX WB** este un sealer de impermeabilizare transparent, care previne infiltrarea apei și a clorurilor în beton.
- **Gem-Gard SX WB** este utilizat în primul rând pe suprafețe ale orizontale, cum ar fi parcurile.

Compoziție și materiale

Gem-Gard SX WB conține o micro-emulsie de silan-siloxan. Mărimile moleculare mici ale materialelor active permit penetrarea maximă a acestora în substraturile de beton. Silan-siloxanul organic reacționează chimic în prezența umidității cu cimentul. Această reacție oferă o aderență chimică permanentă a materialului de impermeabilizare la produsul cementuos. Sealerul permite transferul vaporilor din substrat.

Limitări:

Gem-Gard SX WB nu trebuie folosit la temperaturi scăzute. În unele situații, etanșarea ar putea produce o slabă întunecare a substratului. Pregătiți un eșantion test, pentru a primi aprobarea clientului/arhitectului.

**NU LĂSAȚI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPILOR.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !**

Ambalare:

Gem-Gard SX WB este furnizat în găleți de 20 L și este pachetat la 36 de găleți pe un palet.

Acoperire:

Aplicați **Gem-Gard SX WB** după cum urmează:
Beton dens 2.5 - 2.9 m²/L
Beton poros, cărmidă și piatră 2.9 - 3.7 m²/L
Ratele de acoperire sunt informative.

GEM-GARD SX WB **Sealer pentru protecția suprafețelor** **de trafic**

Fișă Tehnică

Depozitare și transport:

Containerele nedeschise au o valabilitate de 6 luni. După deschiderea containerului, materialul trebuie întrebuințat în câteva săptămâni.

Date tehnice:

Densitate specifică 1 Kg/L
Rata de penetrabilitate de la 3 până la 6 mm
Reduce absorbția apei cu 80% față de eșantionul de control
Rezistent la îngheț/dezgheț conform ASTM C 672

Instalare:

Suprafața trebuie să fie curată și fără praf, mizerie și orice alt contaminant.

Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată, astfel încât să poată permite o bună penetrare a lui **Gem-Gard SX WB**.

Pentru o penetrare maximă, folosiți un sistem de pulverizare airless, cu presiune mică.

Dacă folosiți role sau pensule, asigurați-vă că aplicați destul material. Aplicați material suficient de mult pentru a satura complet substratul.

Disponibilitate și costuri:

Gem-Gard SX WB este disponibil în întreaga lume. Contactați **Gemite RO** pentru informații legate de costuri.

Întreținere:

Pentru informații legate de întreținere, contactați **Serviciul Tehnic Gemite RO**.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Gem-Gard SX WB**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta