

RAIN-SHIELD STAIN OP SB
Material colorat i transparent
pentru finisare i protec ie

Prezentare General

- Produs de tip metil-metacrilat în solvent organic;
- Prezintă textura suprafe ei;
- Opre te p trunderea apei i a clorurilor;
- Permite transferul vaporilor din substrat;
- Are o stabilitate a culorilor pe termen lung;
- Reduce acumularea de mizerie i p tarea suprafe ei;
- Elimină eflorescen a;
- Protejează i m re te durata de via a structurilor;
- Este rezistent chimic;
- Durabilitate pe termen lung i rezisten la abraziune;
- M re te mult rezisten a la înghe /dezghe a substratului.

Rain-Shield Stain OP SB este un material pe baz de solvent organic, care penetrează în substrat i care creează la exterior o peliculă protectivă transparentă de culoare uniformă .

Întrebun ri:

Rain-Shield Stain OP SB se aplică peste:

- Pere i din beton;
- Mortare de pere i, tuc;
- Pere i de c r mid .

Rain-Shield Stain OP SB este la fel de u or de folosit atât pe suprafe ele verticale, cât i pe cele orizontale.

Compozi ie i materiale:

Rain-Shield Stain OP SB este un metil-metacrilat colorat pe baz de solvent organic, care asigură o protec ie i o uniformitate a culorii pe termen lung, corectând imperfec iunile de culoare ale substratului, având o foarte bună rezisten la razele ultraviolete.

Rain-Shield Stain OP SB protejează i m re te durata de via a structurilor.

RAIN-SHIELD STAIN OP SB
Material colorat i transparent
pentru finisare i protec ie

Fi Tehnic

Limite:

Nu aplică i pe suprafe e sub nivelul solului.
Materialul nu opre te p trunderea apei în cr p turi mai mari de 0,3 mm, în condi ii atmosferice dure (vânt, ploaie).
Rain-Shield Stain OP SB este un material pe baz de solvent i este inflamabil. Evita i ingerarea produsului.

**NU L SA I MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Ambalare:

Rain-Shield Stain OP SB este ambalat în g le i de 20 de litri.

Acoperire:

Ciment dens	3,6 – 5,0 m ² /L
Ciment poros	1,2 – 2,5 m ² /L
C r mid	1,8 – 3,1 m ² /L
Mortare	1,2 – 3,1 m ² /L

Ratele de acoperire sunt date estimativ i depind în mare m sur de porozitatea substratului i de metoda de aplicare folosit . Face i teste la locul aplicării.

Date tehnice:

Densitate	0,98 Kg/L
Îmb trânire accelerat	rezisten excelent
UV fluorescent, 2.500 ore	rezisten excelent
Cea salin peste 1.000 de ore	rezisten excelent
Permean	19,7 perms
Exfoliere înghe /dezghe	m re te rezisten a
Excelent rezisten la sare, sulfid i alte substan e chimice de tip alcoolii, uleiuri etc.	

Depozitare i transport:

Durata de via este de 12 luni în containerele sigilate.
Dup deschiderea containerului, materialul trebuie folosit în câteva s pt mâni.
Materialul este pachetat la 36 g le i sau la 4 butoaie pe palet.

Pregătirea suprafețelor:

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără produse contaminante. Toate crăpăturile, rosturile etc. trebuie reparate înainte de aplicarea de **Rain-Shield Stain OP SB**.

Amestecare:

Amestecați minim 5 minute înainte de aplicare. Nu diluați. Folosiți un mixer capabil să amestece uniform întreaga cantitate. Nu diluați.

Aplicare:

Folosiți un echipament airless cu o presiune minimă de 70 bar și cu un debit de 1,9 L pe minut. Se recomandă o diuză de 0,330 – 0,425 mm, care se curăță singur.

Se poate aplica și cu o rolă sau cu pensula, dar este important ca aplicarea să fie uniformă.

Materialul se aplică în minim două straturi. Al doilea strat se aplică imediat după uscarea primului. Este necesar ca primul strat să penetreze în substrat, altfel acesta va delamina.

Maturare:

Rain-Shield Stain OP SB se maturează în contact cu aerul.

Rain-Shield Stain OP SB se usucă la atingere în ½ oră și se maturează complet în 3-5 zile, în funcție de temperatura și umiditatea relativă.

Curățarea:

Curățați echipamentul imediat după utilizare cu apă. Materialul uscat poate fi curățat folosind acetone sau xilol.

Întreținere:

Nu este necesar. **Rain-Shield Stain OP SB** se curăță singur. Praful din atmosferă acumulat pe suprafață poate fi curățat ușor cu apă și detergent. Dacă sunt necesare reparații, folosiți același produs. În funcție de suprafață și aplicare, perioada dintre întrețineri poate varia între 7 și 10 ani.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii, contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a sistemului **Rain-Shield Stain OP SB**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.