

RAIN-SHIELD STAIN OP WB
Material colorat i transparent
pentru finisare i protecie

Prezentare General

- Ñ Produs ecologic pe baz de ap ;
- Ñ P streaz textura suprafe ei;
- Ñ Opre te p trunderea apei i a clorurilor;
- Ñ Permite transferul vaporilor din substrat;
- Ñ Are o stabilitate a culorilor pe termen lung;
- Ñ Reduce acumularea de mizerie i p tarea suprafe ei;
- Ñ Elimin eflorescen a;
- Ñ Protejeaz i m re te durata de via a structurilor;
- Ñ Este rezistent chimic;
- Ñ Durabilitate pe termen lung i rezisten la abraziune;
- Ñ M re te mult rezisten a la înghe /dezghe a substratului.

Rain-Shield Stain OP WB este un material pe baz de ap , care împiedic p trunderea umidit ii i a clorurilor în substrat.

Întrebuin ri:

Rain-Shield Stain OP WB se aplic peste:

- beton,
- tuc,
- pere i de c r mid .

Rain-Shield Stain OP WB este folosit în principal pe suprafe verticale (pere i).

Compozi ie i materiale:

Rain-Shield Stain OP WB este un material pe baz de ap , care asigur o uniformitate a culorii pe termen lung i corectez imperfec iunile de culoare ale substratului.

Rain-Shield Stain OP WB protejeaz i m re te durata de via a structurilor.

RAIN-SHIELD STAIN OP WB
Material colorat i transparent
pentru finisare i protecie

Fi Tehnic

Limite:

Nu aplica i pe suprafe e sub nivelul solului. Materialul nu opre te p trunderea apei în cr paturi mai mari de 0,3 mm în condi ii atmosferice dure (vânt, ploaie).

Rain-Shield Stain OP WB nu este toxic i nu este inflamabil. Evita i ingerarea produsului.

**NU L SA I MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR!**

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Ambalare:

Rain-Shield Stain OP WB este ambalat în g le i de 20 de litri.

Acoperire:

Ciment poros i c r mid	3,7 – 4,9 m ² /L
Ciment dens	4,9 – 5,5 m ² /L

Ratele de acoperire sunt date estimativ i depind în mare m sur de porozitatea substratului i de metoda de aplicare folosit . Face i teste la locul aplic rii.

Date tehnice:

Greutate specific	1,22 Kg/L
Îmb trânire accelerat	rezisten excelent
UV fluorescent, 2.500 ore	rezisten excelent
Permean	24,3 perms
Exfoliere înghe /dezghe	m re te rezisten a

Depozitare i transport:

Durata de via este de 12 luni în containerele sigilate. Dup deschiderea containerului, materialul trebuie folosit în câteva s pt mâni. Materialul este pachetat la 36 g le i sau la 4 butoaie pe palet.

Preg tirea suprafe ei:

Toate suprafe ele trebuie s fie curate, uscate i f r produse contaminante. Toate cr p turile i rosturile trebuie reparate înainte de aplicarea de **Rain-Shield Stain OP WB**.

Amestecare:

Amesteca i minim 5 minute înainte de aplicare. Nu dilua i. Folosi i un mixer capabil s amestece uniform întreaga cantitate. Nu dilua i.

Aplicare:

Folosi i un echipament airless cu o presiune minim de 70 bar i cu un debit de 1,9 L pe minut. Se recomand o diuz de 0,330 – 0,425 mm, care se cur singur . Se poate aplica i cu o rol sau cu peria, dar este important ca aplicarea s fie uniform .

Maturare:

Rain-Shield Stain OP WB se maturează în contact cu aerul.

Rain-Shield Stain OP WB se usucă la atingere în ½ ore și se maturează complet în 3-5 zile, în funcție de temperatura și umiditatea relativă.

Curățare:

Curăți echipamentul imediat după utilizare cu apă. Materialul uscat poate fi curățat folosind acetone.

Întreținere:

Nu este necesar. **Rain-Shield Stain OP WB** se curățește singur. Praful din atmosferă acumulat pe suprafață poate fi curățat ușor cu apă și detergent. Dacă sunt necesare reparații, folosiți același produs. Reacoperirea peretelui poate fi necesară după o perioadă de timp, pentru a asigura o hidroizolare continuă. În funcție de suprafață și aplicare, perioada dintre întrețineri poate varia între 5 și 7 ani.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a sistemului **Rain-Shield Stain OP WB**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.

Frazele

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta