

TUFF-COTE Finex TRS, SNR, GF, SF **Finisaj acrilic texturat pentru pere i**

Prezentare General

- Hidroizoleaz i protejeaz împotriva intemperiilor;
- Materialul permite transferul de vapori;
- Nu se produc exfolieri;
- Rezisten mare la abraziune;
- Flexibilitate mare;
- Durabilitate mare i rezisten la UV;
- Nu este afectat de sururi i ploii acide;
- Este un produs ce se automen ine curat.

Întrebuiri:

Tuff-Cote Finex este un strat texturat hidroizolant, simultan decorativ i de protec ie pentru pere i din beton, piatr , c r mid , EIFS, lemn i metal galvanizat.

Compozi ie i materiale:

- **Tuff-Cote Finex** este o emulsie acrilic pur , care con ine fillere inerte anorganice, agregate cristaline i pigmen i rezisten i.
- **Tuff-Cote Finex** este un strat cu uscare rapid i cu durabilitate excelent la înghe /dezghe , dovedit în mul i ani în cele mai dure condi ii climaterice.
- **Tuff-Cote Finex** având o flexibilitate ridicat poate acoperi fisurile i cr p turile din substrat.
- Proprietatea de hidroizolare total conferit de **Tuff-Cote Finex** permite eliminarea deterior rilor datorate infiltr rilor de ap , facilitând în acela i timp eliminarea vaporilor de ap din substrat.
- Înainte de aplicarea de **Tuff-Cote Finex**, suprafe ele se grunduiesc cu **Primer #300**. Primer-ul se furnizeaz la aceea i culoare cu a produsului de baz **Tuff-Cote Finex**.

TUFF-COTE Finex TRS, SNR, GF, SF **Finisaj acrilic texturat pentru pere i**

Fi Tehnic

Limit ri:

Nu se aplic pe suprafe ele orizontale. Nu aplica i **Tuff-Cote Finex** pe suprafe ele situate sub nivelul terenului sau pe suprafe e umede, sau dac temperatura poate sc dea sub 7⁰ C timp de 24 de ore, sau dac este posibil s plou . Temperatura suprafe ei nu trebuie s dep easc 30⁰ C.

Tuff-Cote Finex nu este toxic i nici inflamabil. Dac într în contact cu pielea, sp la i cu ap . Evita i înghi irea produsului. Consulta i medicul dac apar irita ii.

**NU L SA I MATERIALUL LA
ÎNDEMÂN A COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culori:

Tuff-Cote Finex este disponibil într-o gam larg de culori. Pentru o aplicare trebuie folosite produse cu acela i num r de serie, pentru a asigura uniformitatea culorilor.

Ambalare:

Tuff-Cote Finex este ambalat la g le i de 20 L sau la butoaie de 209 L. Produsul este pachetat la 36 de g le i sau la 4 butoaie pe palet.

Acoperire:

Tuff-Cote Finex	m ² /g leat
Tuff-Cote Finex aplicat cu rola	70-84
Primer #300 aplicat cu rola	120-140

Depozitare i transport:

Dac materialul este p strat în containere sigilate i depozitat pe pale i, într-o zon uscat , durata de via este de 2 ani. Feri i produsul de înghe .

Date tehnice:

Rezisten la intemperii:

Nu exfoliaz i nu schimb culoarea

Rezisten alcalin :

F r exfolieri sau schimb ri de culoare

Aplicabilitate i aspect:

Pellicula uscat nu prezint defecte

Stabilitate înghe /dezghe :

Nu este afectat

Absorb ia de ap : 13,8% pe greutate

Transmisie vapori de ap :

1,184ng/Pa.s.m² sub 170ng/Pa.s.m²

Preg tirea suprafe ei:

Suprafa a trebuie s fie curat . Îndep rta i mizeria, eflorescen a, vopseaua, particulele libere sau alte materiale str ine care ar putea influen a negativ aderen a stratului. Sabla i sau sp la i cu ap sub presiune. Cr p turile mai mari de 0,3 mm trebuie umplute cu un material flexibil.

Grunduri:

Pentru grunduirea suprafe elor de beton sau de lemn se folose te numai **Primer #300**, de aceea i culoare cu **Tuff-Cote Finex**.

Pentru grunduirea suprafe elor de metal galvanizat se folose te numai **Primer #2000**, de aceea i culoare cu **Tuff-Cote Finex**.

Aplicare:

Nu dilua i **Tuff-Cote Finex**. Amesteca i bine înainte de aplicare.

- Pentru aplicare folosi i o rol texturat . Aplica i uniform. Alternativ pute i folosi un pistol de pulverizare air-coat. Textura poate fi foarte fin sau foarte aspr , în func ie de deschiderea duzei, volumul de aer i presiunea folosit .
- Este esen ial ca substratul s fie neted. Repara i orice iregularitate înainte de a aplica **Tuff-Cote Finex**. Când substratul nu este uniform, aplica i primul strat de **Tuff-Cote Finex** pentru nivelare, l sa i s se usuce i apoi aplica i al doilea strat. Aplica i straturile uniforme, nu mai groase de m rimea maxim a agregatului, folosind o mistrie de o el. În func ie de temperatur , umiditate relativ , condi iile de soare i vânt, finisarea prin flotare a **Tuff-Cote Finex** poate începe imediat.

Maturare:

Tuff-Cote Finex se seteaz în 1 - 4 ore i se matureaz complet în 5 zile, în func ie de condi iile atmosferice.

Cur are:

Tot echipamentul trebuie cur at cu ap imediat dup utilizare. **Tuff-Cote Finex** uscat poate fi îndep rtat numai cu acetone . Nu este necesar între inerea. Suprafa a poate fi cur at u or cu ap sau cu un detergent pe baz de ap .

Stocuri i costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i întrebuinare a sistemului **Tuff-Cote Finex**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

Fraze S

S 2	a nu se l sa la îndemâna copiilor
S 24	a se evita contactul cu pielea
S 25	a se evita contactul cu ochii
S 29	a nu se arunca la canalizare
S 46	în caz de înghi ire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta