

TUFF-COTE (TRS, SNR, GF, SF) Finisaj acrilic texturat pentru pereți

Prezentare General

- Hidroizolează și protejează împotriva intemperțiilor;
- Materialul permite transferul de vapori;
- Nu se produc exfolieri;
- Rezistență mare la abraziune;
- Flexibilitate mare;
- Durabilitate mare și rezistență la UV;
- Nu este afectat de săruri și ploii acide;
- Este un produs ce se autotrimă în curățare.

Întreburi:

Tuff-Cote este un strat texturat hidroizolant, simultan decorativ și de protecție pentru pereți din beton, piatră, cărmidă, EIFS, lemn și metal galvanizat.

Compoziție și materiale:

- **Tuff-Cote** este o emulsie acrilică pură, care conține fillere inerte anorganice, agregate cristaline și pigmenți rezistenți.
- **Tuff-Cote** este un strat cu uscarea rapidă și cu durabilitate excelentă la îngheț/dezgheț, dovedit în mulți ani în cele mai dure condiții climatice.
- **Tuff-Cote** având o flexibilitate ridicată poate acoperi fisurile și crăpăturile din substrat.
- Proprietatea de hidroizolare totală conferită de **Tuff-Cote** permite eliminarea deteriorărilor datorate infiltrărilor de apă, facilitând în același timp eliminarea vaporilor de apă din substrat.
- Înainte de aplicarea de **Tuff-Cote**, suprafețele se grunduiesc cu **Primer #300**. Primer-ul se furnizează la aceeași culoare cu a produsului de bază **Tuff-Cote**.

TUFF-COTE (TRS, SNR, GF, SF) Finisaj acrilic texturat pentru pereți

Fișă Tehnică

Limitări:

Nu se aplică pe suprafețe orizontale. Nu aplicați **Tuff-Cote** pe suprafețe situate sub nivelul terenului sau pe suprafețe umede, sau dacă temperatura poate scădea sub 7°C timp de 24 de ore, sau dacă este posibil să plouă. Temperatura suprafeței ei nu trebuie să depășească 30°C.

Tuff-Cote nu este toxic și nici inflamabil. Dacă intră în contact cu pielea, spălați cu apă. Evitați înghițirea produsului. Consultați medicul dacă apar iritații.

**NU L SA I MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culori:

Tuff-Cote este disponibil într-o gamă largă de culori. Pentru o aplicare trebuie folosite produse cu același număr de serie, pentru a asigura uniformitatea culorilor.

Ambalare:

Tuff-Cote este ambalat la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L. Produsul este pachetat la 36 de găleți sau la 4 butoaie pe palet.

Acoperire:

Tuff-Cote	m ² /galea 20 L
Flotaie de Granule (Grain Float) (GF)	10 - 14
Flotaie de Nisip (Sand Float) (SF)	10 - 14
Rol texturat (Textured Roller/Spray) (TRS)	29 - 35
Rol per mic (Short Nap Roller) (SNR)	45 - 60
Grund #300	120 - 160

Depozitare și transport:

Dacă materialul este păstrat în containere sigilate și depozitat pe paleți, într-o zonă uscată, durata de viață este de 2 ani. Feriți produsul de îngheț.

Date tehnice:

Rezistență la intemperii: Nu exfoliază și nu schimbă culoarea
Rezistență alcalină: Fără exfolieri sau schimbări de culoare
Aplicabilitate și aspect: Pelicula uscată nu prezintă defecte
Stabilitate la îngheț/dezgheț: Nu este afectat
Absorbția de apă: 13,8% pe greutate
Transmisia vaporilor de apă: 1,184ng/Pa.s.m² sub 170ng/Pa.s.m²

Pregătirea suprafeței:

Suprafața trebuie să fie curată. Îndepărtați mizeria, eflorescența, vopseaua, particulele libere sau alte materiale străine care ar putea influența negativ aderența stratului. Săbăni sau spălați cu apă sub presiune. Crăpăturile mai mari de 0,3 mm trebuie umplute cu un material flexibil.

Grunduri:

Pentru grunduirea suprafe elor de beton sau de lemn se folose te numai **Primer #300**, de aceea i culoare cu **Tuff-Cote**.

Pentru grunduirea suprafe elor de metal galvanizat se folose te numai **Primer #2000**, de aceea i culoare cu **Tuff-Cote**.

Aplicare:

Nu dilua i **Tuff-Cote**. Amesteca i bine înainte de aplicare.

- Pentru aplicare folosi i o rol texturat . Aplica i uniform. Alternativ pute i folosi un pistol de pulverizare air-coat. Textura poate fi foarte fin sau foarte aspr , în func ie de deschiderea duzei, volumul de aer i presiunea folosit .
- Este esen ial ca substratul s fie neted. Repara i orice iregularitate înainte de a aplica **Tuff-Cote**. Când substratul nu este uniform, aplica i primul strat de **Tuff-Cote** pentru nivelare, l sa i s se usuce i apoi aplica i al doilea strat. Aplica i straturile uniform, nu mai groase de m rimea maxim a agregatului, folosind o mistrie de o el. În func ie de temperatur , umiditate relativ , condi iile de soare i vânt, finisarea prin flotare a **Tuff-Cote** poate începe imediat.

Maturare:

Tuff-Cote se seteaz în 1 – 4 ore i se matureaz complet în 5 zile, în func ie de condi iile atmosferice.

Cur are:

Tot echipamentul trebuie cur at cu ap imediat dup utilizare. **Tuff-Cote** uscat poate fi îndep rtat numai cu acetone . Nu este necesar între inerea. Suprafa a poate fi cur at u or cu ap sau cu un detergent pe baz de ap .

Stocuri i costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i întrebuinare a sistemului **Tuff-Cote**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se l sa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghi ire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta