

GEM-COTE PC SB
Material de acoperire pe bază de
solvent pentru piscine

Prezentare General

- Aderență superioară
- Rezistență superioară la apă
- Pentru condiții submersibile
- Durabilitate mare
- Ușor de aplicat
- Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI

Gem-Cote PC SB este un material de acoperire acrilic, pe bază de solvent, de mare performanță, folosit ca strat colorat deasupra **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC** în aplicații pe piscine, pentru a obține culoarea albastră. Este foarte rezistent la substanțele chimice de curățare.

Compoziție i materiale:

Gem-Coat PC SB conține rășină acrilică și substanțe anorganice, pigmenți și aditivi care asigură rezistența la mușcări și o durabilitate mare.

GEM-Cote PC SB
Material de acoperire pe bază de
solvent pentru piscine

Fi tehnic

Limite:

Gem-Cote PC SB este destinat aplicărilor peste **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC**. Materialul poate fi aplicat și peste betonul dens al piscinelor, însă longevitatea sa va fi mai redusă, în comparație cu vopselele de piscină pe bază de apă. Nu aplicați materialul când ploaia este iminentă. Temperatura suprafeței și ambientală timp de 24 de ore după aplicare nu trebuie să fie mai mică de 7° C sau peste 32° C. Materialul nu trebuie să înghețe în primele 24 de ore de la aplicare.

S n tate i securitate

Solventul **Gem-Cote PC SB** este inflamabil. Dacă se produce contactul cu pielea, spălați cu apă. Este periculos dacă este ingerat.

A NU SE L SA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culoare

Gem-Cote PC SB este disponibil în trei culori albastre: deschis, mediu și închis. Sunt disponibile și culori la comandă.

Pachetare

Gem-Cote PC SB este un material lichid unicomponent, disponibil la bidoane de 20 L.

Randament

Gem-Cote PC SB: aproximativ 6,0-7,0 m²/L/strat. Puterea de acoperire este orientativă, aceasta depinzând în mare măsură de rugozitatea și porozitatea substratului, grosimea aplicării și metoda folosită pentru aplicare.

Depozitare i transport

Dacă este păstrat în recipiente închise, la temperaturi peste 4° C, valabilitatea produsului este de 2 ani.

Date tehnice

Culori	Albastru deschis, mediu, închis
Vâscozitate	KU
Intemperii	Rezistență excelentă a culorii
Agenți chimici	Rezistență excelentă
Exfoliere la sare	Nu se exfoliază
Permeabilitate	25,6 perms (1470,3 ng/Pa.s.m ²)
Greutate	0,98 kg/L
Volumul solidelor	34%

Pregătirea suprafeței

Suprafața pe care va fi aplicat materialul trebuie să fie curată. Îndepărtați toate murdăriile, praful, eflorescențele, urmele de ciment și alte materii care ar putea influența aderența materialului. **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC** trebuie lăsate la întărit la aer uscat timp de cel puțin 48 de ore. Spălați suprafața cu fir de apă la presiune mare, 13,8-17,2 MPa (2.000-2500 psi). Dacă este aplicat peste beton sau plaster, folosiți o presiune de cel puțin 24 MPa (3.500 psi).

Aplicarea

Nu diluați **Gem-Cote PC SB**. Folosiți un rulou textil scurt sau mediu pentru aplicare. Poate fi folosit și un echipament convențional de pulverizare, airless. Aplicați două straturi; al doilea strat poate fi aplicat imediat ce primul strat nu mai este lipicios, aproximativ după 0,5-1 oră, în funcție de temperatură.

Curățarea

Curățați sculele și echipamentele imediat după folosire, cu apă. Pentru curățarea materialului întărit, folosiți MEK sau xilol.

Întărirea

Gem-Cote PC SB necesită cel puțin 48 de ore de uscare la aer, pentru a-și mări rezistența la contactul continuu cu apa.

Livrare și costuri

Gem-Cote PC SB este livrat în întreaga lume. Contactați **Gemite RO** pentru detalii.

Mentenanță

Aplicat peste **Cem-Kote Flex ST** sau **Cem-Kote Flex TC**, materialul poate dura 6-8 sezoane sau mai mult. Aplicat peste beton, în funcție de densitatea acestuia și de numărul de curățări, aplicarea unui nou strat de **Gem-Cote PC SB** este necesară mai devreme.

Garantii:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.