

GEM-COTE WA ST
Pelicul acrilic colorat pentru
finisarea pardoselilor

Prezentare General

- Ñ Duritate superioară ;
- Ñ Flexibilitate;
- Ñ Rezistență mare la abraziune;
- Ñ Aderență foarte bună la beton;
- Ñ Împiedică apariția ciupercilor și a mușcăiului;
- Ñ Rezistență mare la îngheț / dezgheț ;
- Ñ Ușor de curățat;
- Ñ Aplicat cu rola sau prin pulverizare;
- Ñ Rezistență chimică bună ;
- Ñ Material ecologic pe bază de apă ;
- Ñ Produs economic;
- Ñ Se usucă la atingere în 1,5 - 2,5 ore.

Întrebări:

- **Gem-Cote WA ST** este un strat pelicular colorat, utilizat pentru pardoseli supuse traficului ușor spre mediu.
- **Gem-Cote WA ST** este folosit ca strat de finisaj.
- **Gem-Cote WA ST** poate fi reacoperit cu un sealer transparent acrilic/ uretanic, sau cu epoxi transparent 100% solid, în scopul îmbunătățirii rezistenței chimice în anumite aplicații.

Compoziție și materiale:

- **Gem-Cote WA ST** este o emulsie acrilică unicomponentă pentru pardoseli, de mare performanță, cu rezistență deosebită la apă, săruri și produse chimice medii.
- **Gem-Cote WA ST** este un material ușor de aplicat, atât la exterior, cât și la interior.
- **Gem-Cote WA ST** este foarte ușor de curățat.
- **Gem-Cote WA ST** se aplică cu rola, pensula sau prin pulverizare.

GEM-COTE WA ST
Pelicul acrilic colorat pentru
finisarea pardoselilor

Fi Tehnic

Limitări:

Nu aplica materialul când temperatura este sub 5°C, când este posibil să plouă, sau când umiditatea relativă depășește 90% în timpul aplicării și câteva ore după. Condițiile de frig sau condensul afectează aspectul filmului uscat. Suprafețele vopsite trebuie testate pentru a verifica dacă **Gem-Cote WA ST** nu se încrețește pe suprafața existentă vopsită. Dacă există dubii, înlocuiți vopseaua veche. Pregătirea suprafeței este esențială pentru a aplica **Gem-Cote WA ST**.

Contactați **Gemite RO** pentru a vă asigura înainte de aplicare că sunt corect urmate procedurile de aplicare și de pregătire a suprafeței. Pentru a afla toxicitatea materialului și informațiile referitoare la mânăuirea corespunzătoare a produsului, contactați **Gemite RO**.

Pentru aplicarea prin pulverizare sau cu rola în spații închise, ventilați bine zona, evitați contactul cu pielea și ochii și folosiți echipament de protecție. Dacă totuși contactul se produce, spălați-vă cu apă și săpun și îndepărtați hainele contaminate. Dacă au fost afectați ochii, clătiți cu apă cel puțin 15 minute. În caz de inhalare, scoateți victima la aer curat, în caz de ingerare nu administrați vomitive, și în toate cazurile consultați medicul.

**NUL SA IMATERIALUL LA
ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare:

Gem-Cote WA ST se livrează în apte culori standard. Se pot face culori la comandă.

Ambalare:

Produsul este ambalat la bidoane de 4 L sau gălele de 20 L.

Acoperire:

10 – 12 m²/L, la o grosime de 0,08 - 0,1 mm pe (1) strat. Aplicați minim două straturi.

Date Tehnice:

Continut de pigment pe volum	16,3 %
Solide pe volum	34,9 %
Vâscozitate	77 KU
PH	9,2
Elongație	60,0 %
Flexibilitate	dorn 6 mm
Timpul de reacoperire	2 - 3 ore

Pregătirea suprafeței:

Betonul nou trebuie să fie maturat. **Gem-Cote ST WA** este proiectat să poată fi aplicat pe beton umed (relativ proaspăt turnat). Îndepărtați toate delaminările. Curățați suprafața betonului prin alicare, scarificare, îndepărtați praful, mizeria și resturile vechi de vopsea. Betonul trebuie să fie curat. Suprafețele superfinisate necesită un atac acid pentru îmbunătățirea aderenței. Îndepărtați urmele de ulei, grăsimi și vopseaua mai veche.

Aplicare:

Gem-Cote ST WA poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare. Aplicați minim două straturi. Al doilea strat poate fi aplicat imediat ce primul este uscat la atingere. Aplicați al doilea strat cât se poate de repede pentru a evita contaminarea primului strat. În condiții medii de uscare, suprafețele pot fi date în exploatare după 12 – 24 de ore.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întrebări adresate sistemului **Gem-Cote ST WA**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite RO**.

Frazele

- S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta