

GEM-COTE™ WA ST
Material acrilic, pe bază de apă,
pentru pardoseli

Prezentare Generală

- Duritate superioară
- Rezistență mare la abraziune
- Flexibilitate
- Durabilitate mare
- Rezistență la înroșirea datorată apei
- Material pe bază de apă
- Aderență mare
- Rezistență la fungi și mușci
- Ușor de curățat
- Aplicabil cu ruloul sau peria
- Rezistență chimică bună
- Se întărește și devine nelipicios în 1,5-2,5 ore
- Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI

Gem-Cote WA ST este un material de acoperire colorat, rezistent la abraziune, destinat pardoselilor supuse la trafic mediu și ușor. Este folosit ca strat de finisare sau se poate aplica deasupra lui un sealer incolor pe bază de apă, acrilic sau uretanic/acrilic sau un strat epoxidic cu solide 100% produs de GEMITE, pentru îmbunătățirea aspectului, rezistenței la abraziune și la substanțe chimice în aplicații specifice pe pardoseli.

Compoziție și materiale:

Gem-Cote WA ST este o emulsie modificată acrilică, unicomponentă, de mare performanță, destinată pardoselilor, cu rezistență excelentă la apă și surse de expuneri moderate la substanțe chimice. **Gem-Cote WA ST** este un produs ușor de aplicat atât la interior, cât și în exterior. Este foarte ușor de curățat. Poate fi aplicat cu peria, ruloul sau prin pulverizare.

GEM-COTE™ WA ST
Material acrilic, pe bază de apă,
pentru pardoseli

Fișă tehnică

Limite:

Nu aplicați **Gem-Cote WA ST** când temperatura aerului sau a suprafeței este sau se așteaptă să scadă sub 5° C. Condensarea apei pe peliculă în timpul primelor ore de uscare poate afecta negativ aspectul și înțărirea materialului. Suprafețele vopsite trebuie testate pentru a se verifica dacă stratul de **Gem-Cote WA ST** nu dezlipiște suprafața vopsită deja existentă. În caz de dubiu, îndepărtați vopseaua existentă până la beton. Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este esențială pentru succesul aplicării **Gem-Cote WA ST**. Consultați Serviciul tehnic **Gemite RO** pentru a vă asigura că respectați procedeele corecte de pregătire a suprafeței.

Sănătate și securitate

Gem-Cote WA ST este un material de acoperire pe bază de apă, lipsit de toxicitate. Pielea poate fi sensibilă la latexul acrilic sau la aditivii modificați. Evitați contactul cu ochii și contactul prelungit cu pielea. Dacă acesta se produce, spălați imediat cu apă din abundență. Consultați medicul, în caz de iritații. Este dăunător dacă este ingerat.

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

Culoare

Gem-Cote WA ST este disponibil în așteptate culori standard. Culoarele personalizate sunt disponibile la comandă.

Pachetare

Gem-Cote WA ST este disponibil în canistre de 4 L și găleți de 20 L.

Randament

Gem-Cote WA ST acoperă aproximativ 10-12 m²/L la o grosime de 0,08-1 mm/strat.

Depozitare și transport

Dacă este păstrat în recipiente închise, valabilitatea produsului este de 12 luni.

Date tehnice

Conținutul de pigment pe volum %	16,3
Volumul de solide %	34,9
Vâscozitate, KU	77
pH	9,2
Elongație	60%
Flexibilitate la mandrin	6 mm
Reaplicare	2-3 ore
Timp minim de așteptare	12 ore

Pregătirea suprafeței de beton

Înainte de a fi acoperit, betonul proaspăt trebuie să fie întărit și îndepărtate toate urmele de compoziție de întărire. **Gem-Cote WA ST** este formulat să fie aplicat pe betonul umed, imediat după punerea în operă și finalizarea acestuia. Îndepărtați molozul sau betonul delaminat. Curățați suprafața de beton prin sablare, îndepărțând praful, murdăria, betonul deteriorat sau vopseaua. Betonul trebuie să fie curat și uscat. Suprafața trebuie să fie rugoasă. Pentru îndepărtarea grăsimilor, uleiurilor și altor contaminanți, utilizați o substanță de curățare a betonului sau spălați cu un detergent puternic, clătind foarte bine. Îndepărtați vopseaua sau lacul acolo unde nu au aderat bine la substrat, dacă pregătiți o suprafață vopsită anterior. Testați aderența produsului pe o suprafață mică, pentru a vedea dacă nu se umflă, nu se încrețește sau nu barbotează. Dacă aceste fenomene apar, îndepărtați vopseaua sau lacul prin sablare sau folosind un solvent pentru vopsea. Dacă stratul de acoperire nu este afectat, sablați până devine mat și curățați cu atenție. Contactați Serviciul tehnic **Gemite RO** pentru specificații privind pregătirea suprafeței și aplicarea **Gem-Cote WA ST**.

Aplicarea

Gem-Cote WA ST poate fi aplicat cu ruloul, peria sau prin pulverizare. Aplicați minim două straturi. Al doilea strat poate fi aplicat imediat după ce primul strat nu mai este lipicios. Al doilea strat trebuie aplicat imediat după primul pentru a evita contaminarea celui dintâi. Contactați Serviciul tehnic **Gemite RO** pentru informații privind aplicarea **Gem-Cote WA ST** pe pardoseli antiderapante. În condiții normale, zonele acoperite pot fi deschise traficului ușor după 12 ore și folosinței uzuale, după 24 de ore.

Curățarea

Curățați sculele și echipamentele imediat după folosire, cu apă. Pentru materialul întărit, folosiți dizolvant de vopsea.

Livrare și costuri

Gem-Cote WA ST este livrat în întreaga lume. Contactați **Gemite RO** pentru detalii.

Mentenanță

Pentru curățare, folosiți detergenți industriali fără amoniac.

Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii, contactați **Gemite RO**.