

PRIMER # 550 **Amors pentru termosisteme**

Prezentare General

- Aderen superior ;
- Aplicare usoar ;
- Uscare rapid ;
- Material economic.

Întrebuin ri

- **Primer # 550** este o amors acrilic pe baza de ap , folosit în special ca agent de leg tur pentru tencuieli pe baza de ciment, cum ar fi sistemele **Thermo-Shield** pe polistiren extrudat sau expandat în aplica ii de izolare i de finisare.
- **Primer # 550** faciliteaz leg tura materialelor pe baz de ciment i pe alte substraturi compacte. V rug m contacta i Serviciul tehnic **Gemite RO**.

Compozi ie i materiale

- **Primer # 550** este o amors performant , având la baz o emulsie modificat de tip acrilic, în combina ie cu aditivi ce ofer rezisten la mucegai i durabilitate mare.

Limit ri:

A nu se aplica **Primer # 550** când ploaia este iminent . Suprafa a i temperatura mediului ambiant în timpul i la 24 de ore dup aplicare nu trebuie s fie mai mic de 7° C sau mai mare de 32° C. Betonul sau tencuiala trebuie s fie maturate cel puțin 10 zile înaintea aplic rii.

Primer # 550 nu trebuie s înghe e.

Primer # 550 nu este toxic i nici inflamabil. În cazul contactului cu pielea, dac apar irita ii, sp la i imediat cu ap i s pun. Dac irita ia persist , contacta i medicul. Produsul este periculos dac este ingerat. În timpul aplic rii, p stra i distan a fa de sursele de c ldur intens sau fa de flac ra deschis . Folosi i o ventila ie adecvat .

**NUL SA I MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPILOR.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !**

Ambalare:

Primer # 550 se furnizeaz în g le i de 20 L. Materialul se pacheteaz la 36 de g le i pe un palet.

Acoperire:

Acoperirea specific este de 18,6 – 20,4 m²/L. Cifrele sunt date orientativ. Face i teste înainte de utilizare, pentru a determina consumul specific de material.

Depozitare si transport:

Durata de via este de 2 ani, dac produsul este p strat în containerele originale sigilate. Depozita i la temperaturi de peste 4⁰C. Feri i produsul de înghe .

PRIMER # 550 **Amors pentru termosisteme**

Fi Tehnic

Date tehnice:

Vâscozitatea	300 cp
pH	8.5
Greutate specific	1.02 kg/L
Culoare	alb laptos

Instalare:

Suprafa a de acoperit trebuie s fie curat i f r praf. În cazul în care polistirenul a fost expus un timp îndelungat la razele ultraviolete, v rug m contacta i serviciul tehnic **Gemite RO** pentru instruc iuni.

Aplicare:

Pentru aplicare se pot folosi pensula, rola sau echipamente airless conven ionale.

Cur are:

Cur a i uneltele i echipamentul imediat dup folosire, cu ap . Pentru instrumentele uscate, folosi i MEK sau xylol.

Maturare:

Primer # 550 se va matura suficient în aer în 1 – 2 ore dup aplicare, în func ie de temperatur i umiditatea relativ . Pe suprafa se va forma un film lipicios. Aplicarea sistemelor **Thermo-Shield** se va face dup 24 ore.

Între inere:

Nu este necesar .

Stocuri i costuri:

Disponibil în întreaga lume. Contacta i **Gemite RO** pentru lista de pre uri.

Garan ii:

Pentru produsele depozitate se acord o garan ie de înlocuire limitat , valabil 12 luni. Pentru detalii contacta i **Gemite RO**.

Serviciul tehnic:

Pentru recomand ri tehnice de aplicare i de întrebuin are a produsului **Primer #550**, pentru asisten i informa ii tehnice, contacta i **Gemite RO**.

Fraze S

- S 2 a nu se l sa la îndemâna copiilor
- S 24 a se evita contactul cu pielea
- S 25 a se evita contactul cu ochii
- S 29 a nu se arunca la canalizare
- S 46 în caz de înghi ire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta eticheta